

AOCEM PASTA

PASTA ACRÍLICA PARA ENLUCIDOS DE HORMIGONES Y REPARACIONES

DESCRIPCIÓN

Pasta de color gris claro, de gran adherencia y consistencia plástica, formulado para uso en interiores y exteriores. **AOCEM PASTA** viene listo para su uso.

AOCEM PASTA tiene fraguado rápido y se puede aplicar en hormigones lisos sin necesidad de puntear. Se puede usar combinado con cemento, para lograr mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado.

USOS

AOCEM PASTA se utiliza en:

- Trabajos de enlucidos delgados y reparaciones superficiales de hormigón o albañilería.
- Enlucidos de uniones de moldajes de hormigón.
- Reparaciones de albañilería, radières, etc.
- Como pasta muro, resiste espesores de aplicaciones de 3 – 5 mm, puede aplicarse en cargas mayores adicionando un volumen determinado de cemento (ver **MODO DE EMPLEO**).

MODO DE EMPLEO

- La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además debe estar sin restos de grasa o aceite que puedan actuar como desmoldante.
- Revuelva el contenido antes de usar.
- Eliminar partes sueltas o mal adheridas.
- **AOCEM PASTA** se aplica con plana metálica o espátula ancha. Esta aplicación se realiza de la misma forma como se aplica una pasta muro.
- Para lograr dar mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado, se puede agregar cemento corriente al **AOCEM PASTA**. La forma correcta de hacerlo es mezclando en volumen, **AOCEM PASTA** con cemento gris o blanco en proporciones de 1: 1 hasta 1: 2 (**AOCEM PASTA**: Cemento). El cemento se recomienda disolverlo previamente en un volumen mínimo de agua, para evitar la formación de grumos.

RENDIMIENTO

- **AOCEM PASTA** aplicado puro rinde aproximadamente 0,6 m²/kg por mm de espesor.
- **AOCEM PASTA** mezclado con cemento tiene un rendimiento variable, de acuerdo a la cantidad de cemento utilizado.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- No aplicar en superficies como madera, plástico o metal.
- No almacenar a temperaturas bajo 5 °C.
- No ingerir.
- No eliminar restos de **AOCEM PASTA** por el alcantarillado público.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,4 Kg/lt
Aspecto	Pasta de color gris
T° y Humedad de almacenamiento	20°C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES

- Tambor de 300 kgs.
- Tineta de 30 kgs.
- Galón de 6 kgs.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.