



# AOCEM PROMOBOND

## PROMOTOR DE ADHERENCIA MONOCOMPONENTE

### DESCRIPCIÓN

**AOCEM PROMOBOND** es un promotor de adherencia de carácter mecánico. Está formulado en base a polímeros acrílicos y arenas seleccionadas que generan un aumento en la superficie de contacto, permitiendo el anclaje de yesos sobre el sustrato, evitando principalmente el puntereo de éste.

### USOS

**AOCEM PROMOBOND** es un producto formulado para mejorar la adherencia de enlucidos de yesos. Puede ser usado sobre:

- Superficies de hormigón.
- Planchas de Yeso-Cartón.
- Planchas de fibrocemento.
- Albañilería
- Estucos

**AOCEM PROMOBOND**, se utiliza como imprimante sobre placas de OSB, para envolvente térmico (Sistema EIFS).

### MODO DE EMPLEO

- Las superficies deben estar estructuralmente sanas, limpias, sin partes sueltas o impregnaciones de aceite o elementos que puedan actuar como desmoldante.
- Se recomienda humedecer la superficie de aplicación teniendo la precaución de no dejar agua libre.
- La temperatura de aplicación debe ser superior a 10 °C.
- Revolver el producto antes de usar.
- **AOCEM PROMOBOND** se aplica sobre la superficie con rodillo de chiporro (pelo corto).
- Una vez aplicado **AOCEM PROMOBOND** se deja secar por un periodo mínimo de 24 horas. Si este tiempo es mayor, se debe tener la precaución de retirar restos de polvo o material que este pegado sobre el promotor.
- No aplicar yeso en espesores superiores a 20 mm. Para espesores mayores se recomienda usar Aocem 320 Yesos más puntereo de la superficie y completar con refuerzo metálico (malla tipo Acma).

### RENDIMIENTO

**AOCEM PROMOBOND** rinde entre 125 a 150 gr/ m<sup>2</sup>. Las variaciones de rendimientos dependerán de las condiciones del sustrato e irregularidades de éste. No aplicar **AOCEM PROMOBOND** en exceso (con goteo o escurrimiento) ya que capas gruesas del promotor disminuyen la adherencia.

### PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Proteger el producto del sol.
- **AOCEM PROMOBOND** no debe congelarse.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.
- **AOCEM PROMOBOND** es un producto en base acuosa por lo que la variación de temperaturas, puede afectar directamente el secado y formación de película.
- Es importante recordar que la temperatura de los sustratos siempre es menor a la temperatura ambiente, por lo que si se proveen temperaturas bajo cero, no es aconsejable realizar faenas de yeso.
- La aplicación de **AOCEM PROMOBOND** no debe ser en capas gruesas.
- **AOCEM PROMOBOND** no es un producto tóxico.
- **AOCEM PROMOBOND** no se debe agregar agua ni mezclar con otros productos líquidos o sólidos.
- Muros y cielos deben tener 28 días de edad antes de ser revestidos con yeso.

---

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

#### ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,20 ± 0,2 kg/lt
Aspecto	Líquido con árido de color rosado
Tº y Humedad de Almacenamiento	20 °C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
Resistencia a la adherencia	Supera Norma NCh 2471

#### ENVASES

- Tineta 20 kgs.