

AOCEM LATEX

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS Y ESTUCOS

DESCRIPCIÓN

AOCEM LATEX es un líquido blanco compuesto principalmente por una dispersión muy estable de un polímero en agua. Incorporado al mortero o estuco aumenta considerablemente su adherencia, y también otras propiedades físicas y químicas tales como aumento de la resistencia a la compresión y flexión, mayor resistencia al desgaste e impacto, y mejor resistencia a los ataques químicos moderados. **AOCEM LATEX** es el producto indicado para ser utilizado en estucos y morteros en exteriores.

USOS

- Estucos y revoques de cemento.
- Como aditivo para morteros y estucos.
- Reparaciones, parches, nivelación de pisos, etc.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies deben estar limpias, sin partes sueltas y saturadas de agua (sin agua libre). **AOCEM LATEX se puede utilizar como aditivo diluido en el agua de amasado, lechada adhesiva o pintar la superficie previo al mortero o estuco. Esta última aplicación es muy utilizada pero no recomendable debido a la imperfección de su ejecución.**
- **Como aditivo: AOCEM LATEX se agrega a la mezcla diluido con agua en proporción 1:3 (AOCEM LATEX: agua).**
- **Como lechada adhesiva: A una mezcla compuesta por 1 parte de cemento y una parte de arena, agregar AOCEM LATEX diluido con agua en proporción 1:2 (AOCEM LATEX: agua), mezclar hasta lograr una consistencia cremosa. Pintar con brocha o similar la superficie, con esta lechada y aplicar el mortero o estuco en un plazo de 20 minutos como máximo**

RENDIMIENTO

- Como aditivo en el agua de amasado: 350 - 400 grs/m² por cada cm. de espesor.
- Como lechada adhesiva: 200 - 400 grs/m².

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Proteger el producto del sol.
- **AOCEM LATEX no debe congelarse.**
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.
- **AOCEM LATEX NO DEBE UTILIZARSE A TEMPERATURAS BAJO 5 °C**

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,0 kg/lt
Aspecto	Líquido de color blanco
Tº y Humedad de Almacenamiento	20°C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
Certificación	Supera Norma NCh2471



ENVASES

- Tambores de 200 kgs.
- Cuñetes de 80 kgs.
- Tinetas de 20 kgs.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.