

AOCEM LATEX LISTO

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS Y ESTUCOS

DESCRIPCIÓN

AOCEM LATEX LISTO es un líquido blanco compuesto principalmente por una dispersión muy estable de un polímero en agua. Incorporado al mortero o estuco aumenta considerablemente su adherencia, y también otras propiedades físicas y químicas tales como aumento de la resistencia a la compresión y flexión, mayor resistencia al desgaste e impacto, y mejor resistencia a los ataques químicos moderados.

AOCEM LATEX LISTO es el producto indicado para ser utilizado en estucos y morteros en exteriores.

USOS

- Estucos y revoques de cemento.
- Como aditivo para morteros y estucos.
- Reparaciones, parches, nivelación de pisos, etc.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies deben estar limpias, sin partes sueltas y saturadas de agua (sin agua libre). **AOCEM LATEX LISTO se debe utilizar como agua de amasado para el mortero o estuco; también en la preparación de la lechada adhesiva; o pintar la superficie previo al estucado. Esta última aplicación es muy utilizada pero no recomendable debido a la imperfección de su ejecución.**
- **Como aditivo: AOCEM LATEX LISTO se agrega a la mezcla como agua de amasado (la reemplaza).**
- **Como lechada adhesiva: A una mezcla compuesta por 1 parte de cemento y una parte de arena, agregar AOCEM LATEX LISTO y mezclar hasta lograr una consistencia cremosa. Pintar con brocha o similar la superficie, con esta lechada y aplicar el mortero o estuco en un plazo de 20 minutos como máximo.**

RENDIMIENTO

- El consumo de **AOCEM LATEX LISTO** dependerá de las condiciones del sustrato. Como dato práctico 1 litro de producto cubrirá 5 a 8 m², aproximadamente.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Proteger el producto del sol.
- **AOCEM LATEX** no debe congelarse.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.
- **AOCEM LATEX LISTO NO DEBE UTILIZARSE A TEMPERATURAS BAJO 5 °C**

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,0 kg/lit
Aspecto	Líquido de color blanco
T° y Humedad de Almacenamiento	20°C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
Certificación	Supera Norma NCh2471

ENVASES

- Tambores de 200 kgs.
- Cuñetes de 80 kgs.
- Tinetas de 20 kgs.