

# AOCEM MIX-A

## MORTERO PARA NIVELACIONES DE PISOS - SECADO RÁPIDO

### DESCRIPCIÓN

Mortero monocomponente predosificado de color blanco que, al ser mezclado con agua, forma una pasta de consistencia plástica de fácil aplicación. **AOCEM MIX-A** se puede usar **sólo en interiores**, se comporta adecuadamente en pisos calefaccionados por losa radiante, ya que su alto contenido de polímeros lo hace resistente a los ciclos de frío – calor. **AOCEM MIX-A**, aplicado en pisos, está apto para tránsito liviano a los 40 minutos, aproximado. Depende de las condiciones climáticas y espesor de mortero utilizado.

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Nivelación de pisos en espesores hasta 20 mm.
- Afinado de pisos previo a la colocación de alfombras, pisos plásticos y flotantes
- Sobre un piso afinado con **AOCEM MIX A**, no se debe colocar cerámicas, porcelanatos o revestimientos pétreos.
- Uso sólo interior.

### MODO DE EMPLEO

- La superficie de aplicación debe estar limpia, sin partes sueltas y sin restos de aceite o grasa que puedan actuar como desmoldante. Es recomendable saturar de agua la superficie previa colocación de **AOCEM MIX-A**, teniendo la precaución de no dejar agua libre.
- En un recipiente limpio mezclar el contenido del saco con 8 litros de agua limpia, revolver hasta lograr una consistencia cremosa y aplicar sobre la superficie inmediatamente. Una vez terminada la aplicación, se debe proteger de los rayos directos del sol y de corrientes de aire.

### RENDIMIENTO

Un saco de 20 kgs. con 8 lts. de agua ocupan un volumen de 15,5 lts., por lo que los rendimientos, de mezclas húmedas, aproximados son:

- 1 mm. de espesor: 15,5 m<sup>2</sup>
- 2 mm. de espesor: 7,2 m<sup>2</sup>
- 3 mm. de espesor: 5,2 m<sup>2</sup>

### PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales al producto.
- Se recomienda el uso de gafas protectoras, mascarilla antipolvo y guantes de goma al realizar el trabajo.

### ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,4 Kg/lt	Resistencia a la compresión a los 28 días	66 kgf/cm <sup>2</sup>
Aspecto	Polvo fino de color blanco	Resistencia a la flexotracción a los 28 días	17 kgf/cm <sup>2</sup>
Tº y Humedad de almacenamiento	20°C y 75% h.r.	Resistencia a la adherencia a los 28 días	0.38 N/mm <sup>2</sup>
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.		

### ENVASES

Sacos de 20 kgs.

---

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.