

AOCEM PASTA ESTUCO

PASTA ACRÍLICA GRANULADA PARA ENLUCIDOS DE HORMIGONES Y REPARACIONES

DESCRIPCIÓN

Pasta granulada de color gris, de gran adherencia y consistencia plástica, formulada para uso en interiores y exteriores. **AOCEM PASTA ESTUCO** viene listo para su uso, una vez seco deja una textura suave.

AOCEM PASTA ESTUCO tiene fraguado rápido y se puede aplicar en hormigones lisos sin necesidad de punterear. Se puede usar combinado con cemento, para lograr mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado.

AOCEM PASTA ESTUCO una vez seco es altamente resistente a la humedad.

USOS

AOCEM PASTA ESTUCO se utiliza en:

- Trabajos de enlucidos delgados y reparaciones superficiales de hormigón o albañilería.
- Enlucidos de uniones de moldajes de hormigón.
- Reparaciones de albañilería, radieres, etc.
- Como pasta muro, resiste espesores de aplicaciones de 3 – 5 mm, puede aplicarse en cargas mayores adicionando un volumen determinado de cemento (ver **MODO DE EMPLEO**).

MODO DE EMPLEO

- La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además debe estar sin restos de grasa o aceite que puedan actuar como desmoldante.
- Revuelva el contenido antes de usar.
- Eliminar partes sueltas o mal adheridas.
- **AOCEM PASTA ESTUCO** se aplica con plana metálica o espátula ancha. Esta aplicación se realiza de la misma forma como se aplica una pasta muro. Además se puede terminar con platacho de madera y/o goma.
- Para lograr dar mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado, **AOCEM PASTA ESTUCO** se puede mezclar con cemento. La forma correcta de hacerlo es mezclando en volumen, **AOCEM PASTA ESTUCO** con cemento gris o blanco en proporciones de 1:1 (**AOCEM PASTA ESTUCO**: Cemento). El cemento se recomienda disolverlo previamente en un volumen mínimo de agua, para evitar la formación de grumos.

RENDIMIENTO

- **AOCEM PASTA ESTUCO** aplicado puro rinde aproximadamente 1,5 Kg/m² por mm de espesor.
- **AOCEM PASTA ESTUCO** mezclado con cemento tiene un rendimiento variable, de acuerdo a la cantidad de cemento utilizado.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- No aplicar en superficies como madera, plástico o metal.
- No almacenar a temperaturas bajo 5 °C.
- No ingerir.
- No eliminar restos de **AOCEM PASTA ESTUCO** por el alcantarillado público.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,9 Kg/lit
Aspecto	Pasta granulada de color gris
Tº y Humedad de almacenamiento	20°C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES

- Tambor de 300 kgs,
- Tineta de 30 kgs,
- Galón de 6 kgs.