

TERMOPLAC® STRATO

DESCRIPCIÓN

Mortero predosificado con alto contenido de polímeros, que mezclado con agua genera una pasta de gran plasticidad para ser utilizada como adhesivo en sistemas de aislación térmica.

PROPIEDADES

STRATO posee excelentes propiedades adhesivas, desarrollado para ser utilizado como pegamento de planchas de poliestireno expandido (alta densidad) sobre hormigón o sustrato rígido.

También es el utilizado en el pegado y recubrimiento de la **TERMOPLAC® MALLA** y accesorios sobre el poliestireno expandido.

SUSTRATO A APLICAR

TERMOPLAC® STRATO puede ser utilizado sobre:

- Hormigón
- Estuco
- Albañilería

MEZCLA

- Agregar 220 cc. de agua, por cada kilo de producto o 5,5 litros de agua por saco aprox.
- Mezclar mecánicamente (no manual) hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos minutos.
- Aplicar sobre el revestimiento que va ser pegado.

RENDIMIENTO

El rendimiento de Termoplac® Strato depende de las condiciones del sustrato, de la aplicación y el espesor utilizado. Termoplac® Strato tiene un consumo de 4.5 a 5 m² por saco de 25 kg, para aplicación en condiciones ideales en tres manos (pegado de plancha aislante, pegado de malla y enlucido).

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales, salvo agua.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- No ingerir.
- No eliminar restos de **TERMOPLAC® STRATO** por el alcantarillado público.
- **Este sistema no es aplicable en sustratos de madera.**
- Almacenamiento.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

- Aspecto Polvo de color gris Densidad 1,6 Kg/Lt
- Tiempo de Trabajabilidad 90 minutos
- Tiempo de Fragüe (a 21 °C) 8 horas
- Tiempo abierto > de 20 minutos
- Temperatura de Adhesión Entre 3°C y 30 °C Duración 6 meses
- Temperatura y Humedad de Almacenaje 25 °C y 75% h.r.

ENVASES

TERMOPLAC® STRATO

- Saco de 25 kilos

*Antecedentes de aplicación en documento Especificaciones técnicas TERMOPLAC®.

SOLCROM S.A. no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos; frente a cualquier duda respecto a manipulación, uso y/o desempeño de estos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de Solcrom S.A.

Solcrom S.A.- Teléfono: +56 2 7389393
Dirección: Calle El Lucero N°244,
Lampa - R.M. Santiago - Chile.
www.solcrom.cl www.termoplac.cl