

# SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO ALTO ESPESOR

## ADHESIVO EN POLVO PARA INSTALAR REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y PORCELANATOS, EN ESPESORES ALTOS

### DESCRIPCIÓN

Polvo gris grueso que al ser mezclado con agua forma una pasta muy adhesiva para fijar revestimientos cerámicos y porcelanatos, en superficies rígidas. La balanceada formulación de **SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO ALTO ESPESOR** permite el pegado de todo tipo de revestimientos, sean éstos cerámicos y porcelanatos, que requieran espesores altos. **SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO ALTO ESPESOR** contiene aditivos especiales que hacen que el producto “anclé” eficientemente, aún cuando el revestimiento sea de alta o baja porosidad, además contiene áridos que permiten espesores mayores a los normales. Es decir, **SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO ALTO ESPESOR** logra una alta adherencia en revestimientos de alta absorción de agua, como cerámicos de muro brillantes, y también en revestimientos de bajísima absorción, como porcelanatos. **SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO ALTO ESPESOR** es altamente impermeable una vez seco, y utilizando la cantidad correcta de agua proporciona una mezcla de alta tixotropía.

### PROPIEDADES:

- Mayor adherencia
- Mayor flexibilidad
- Mayor tiempo de corrección
- Fácil y rápida colocación
- Excelente fijación inicial
- Mayor Trabajabilidad
- Menor Deslizamiento
- Rápida puesta en servicio
- Altos espesores

### CAMPO DE APLICACIÓN:

**SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO ALTO ESPESOR**, está formulado para el pegado de revestimientos cerámicos de absorción bajas, menores a 2%, como porcelanatos y para el pegado de revestimientos de absorción alta, mayores a 8%, como cerámicos en superficies rígidas como hormigón, estucos y albañilería.

**SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO ALTO ESPESOR** es el adhesivo ideal para la instalación en pisos de revestimientos de grandes formatos (sobre 45 x 45), ya sean cerámicos o porcelanatos.

### MODO DE EMPLEO:

- La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite o grasa que puedan actuar como desmoldante.
- Agregar entre 210 y 240 cc. de agua, por cada kilo de **SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO ALTO ESPESOR**.
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos minutos.
- Aplicar con llana dentada sobre la superficie a revestir.
- Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (superior a 35 x 35 cm) o revestimientos que tengan una pequeña curvatura en el centro, se recomienda utilizar el **MÉTODO DE ESTRÍAS CRUZADAS**, es decir, se debe aplicar el adhesivo con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento. Utilice este mismo procedimiento si los revestimientos instalados estarán expuestos al agua.
- Los revestimientos no se deben colocar a tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 2 mm (usando separadores de cantería). Tener en consideración que el tamaño de las canterías entre revestimientos no rectificadas corresponde al 1% del tamaño de éstas.
- Para complementar una buena instalación se recomienda considerar:
  - **Juntas de dilatación** cada 4 o 5 metros lineales en pasillos centrales y en plantas abiertas entre 16 a 20 m<sup>2</sup>. Estas juntas deben ser mayor o igual a 10 mm y se rellenan con cordón de respaldo, para luego sellar con **SOLCROM POLIURETANO**.
  - **Juntas perimetrales** que se deben confeccionar en todos los encuentros piso-muro. Las que posteriormente se disimulan con la colocación del guardapolvo.

### PRECAUCIONES:

- No agregar otros materiales al producto.
- Se recomienda fraguar después de las 48 horas. Utilice **SOLCROM FRAGÜE**, disponible en blanco y varios colores.
- Para colocación de cerámico o porcelanatos en superficies no rígidas (tabiques o similares), recomendamos **SOLCROM ADHESIVO EN PASTA** o **SOLCROM AC EN POLVO**
- Almacenar en lugar seco y fresco.

---

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

### ANTECEDENTES TÉCNICOS

Color	Gris
Aspecto	Polvo con árido grueso
Espesor de aplicación mínimo	10 mm
Espesor de aplicación máximo	35 mm
Tiempo de Trabajabilidad	90 minutos
Tiempo Abierto	20 a 25 minutos
Tiempo Antes de Circular	24 a 48 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
Temperatura de Adhesión	Entre 3°C y 30 °C
Temperatura y Humedad de Almacenaje	25 °C y 75% h.r.
Duración	6 meses, desde su elaboración.
Consumo	1,9 a 2,1 kg por m <sup>2</sup> por mm de espesor. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.
<p><b>IMPORTANTE:</b> La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de adhesivo a utilizar. SOLCROM S.A. realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.</p>	

### ENVASES:

- Sacos de 25 kgs.