

SOLCROM PARQUET BS

ADHESIVO PARA PARQUET Y PISOS DE MADERA

DESCRIPCIÓN

SOLCROM PARQUET BS es un adhesivo en base a resinas sintéticas y solventes de evaporación rápida. Está diseñado para el pegado de láminas de madera y parquet sobre radieres de cemento.

CAMPO DE APLICACIÓN

Pegado de palmetas de parquet, láminas de maderas y maderas exóticas sobre hormigón, mortero u otra superficie cementicia.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

En general, la superficie debe estar limpia, seca, sin partes sueltas o mal adheridas, exenta de fisuras y grietas, sin restos de aceite o grasa que puedan afectar la adherencia. Las superficies irregulares deben ser niveladas con **AOCEM**

NIVELADOR SR.

LOS PISOS DEBEN ESTAR SIEMPRE PEINADOS O PLATACHADOS PERO NUNCA AFINADOS.

MODO DE EMPLEO

SOLCROM PARQUET BS viene listo para su uso, sin embargo, siempre es conveniente mezclar el producto de modo que adquiera plasticidad. **SOLCROM PARQUET BS** se aplica con llana dentada de 3 a 5mm en tramos acordes con la rapidez de pegado, considerando temperatura ambiente, ventilación, etc.

Se pegan las palmetas de madera, dejando una separación de a lo menos 10 mm del muro, presionándolas en forma pareja con suaves golpes para una mejor nivelación.

PRECAUCIÓN

- Al momento de colocar el parquet, **SOLCROM PARQUET BS** debe tener suficiente pegajosidad, lo que en condiciones ambientales normales corresponde a una colocación en un tiempo no mayor a 10 minutos luego de aplicado el adhesivo.
- SOLCROM PARQUET BS es un producto inflamable mientras no está seco, por lo que se deberán tomar las medidas de seguridad correspondientes para este tipo de productos.**

RENDIMIENTO

- 1 - 1,6 kg/m², dependiendo del tamaño de la llana utilizada.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Color	Beige
Aspecto	Pasta
Densidad	1,5 gr/cc
Tiempo abierto a 20 °C	10 minutos
Tratamiento después del pegado: Sobre superficies cementicias Sobre superficies NO Absorbentes Parquet sólido de 10 mm de espesor	24 horas 3 Días, como mínimo 10 Días
Temperatura y Humedad de Almacenaje	20°C y 75%h.r.
Duración	10 a 12 meses.

ENVASES

- Galón 5 kgs
- Balde 15 kgs.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y prejuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.